



FERROMICACE

**ACQUAVER
FERROMICACE**

Smalto Ferro micaceo
anticorrosivo
di finitura ad effetto
antichizzante per ferro

*Anti-corrosion enamel
micaceous enamel finish
with an anti-aging effect
for iron*

FERROMICACE



- Smalto alchidico anticorrosivo
- Ottima distensione
- Elevato poterecoprente
- Buona resistenza agli agenti atmosferici
- Alkyd enamel anticorrosive
- Excellent relaxation
- High power covering
- Good resistance atmospheric agents

IT

FERROMICACE E' UNO SMALTO ANTICORROSIVO PER FERRO, CON OSSIDO DI FERRO MICACEO A FINITURA ANTICHIZZANTE

Smalto alchidico a base di ossido di ferro micaceo di fondo e finitura, a struttura lamellare, formulata con ossido di ferro micaceo, alluminio e pigmenti anticorrosivi esenti da piombo e cromati, dall'aspetto finale simile al ferro battuto. Possiede un ottimo potere coprente e buone proprietà anticorrosive. Notevole resistenza all'esterno nelle più severe condizioni atmosferiche. Non necessita di miscelazione continua risultando quindi di facile applicazione.

DILUIZIONE: fino al 10% con acquaaragia minerale o diluente sintetico

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo, airless

ASPETTO DEL FILM: opaco

GLOSS: 20

PESO SPECIFICO: 1.60 KG/L

SPESSORE FILM SECCO: 50 - 60 micron

RESA TEORICA: 4/5 mq /L a due mani

ESSICCAZIONE A 25°C

fuori polvere : 20 - 30 minuti

fuori tatto : 4 - 5 ore

profondità : 20 - 24 ore

polimerizzato : oltre 7 giorni

RESISTENZA ALLA TEMPERATURA: 80 °C

TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE:

min.: dopo 24 ore

EN

FERROMICACE IS AN ANTI-CORROSIVE ENAMEL FOR IRON, WITH MICACEO IRON OXIDE WITH ANTIQUING FINISH

Alkyd enamel based on micaceous iron oxide with lamellar structure, formulated with micaceous iron oxide, aluminum and lead-free anticorrosive pigments and chromates. "Wrought iron" finish. Excellent covering and good anticorrosive properties. High resistance to all weather conditions.

DILUTION: up to 10% with mineral turpentine or synthetic diluent

APPLICATION: brush, roller, spray, airless

ASPECT OF THE FILM: matt

GLOSS: 20

SPECIFIC WEIGHT: 1.60 KG / L

THICK FILM THICKNESS: 50 - 60 microns

THEORETICAL RETURN: 4/5 sqm / L two-handed

DRYING AT 25 ° C

off powder: 20 to 30 minutes

out of touch: 4 - 5 hours

depth: 20 to 24 hours

cured: over 7 days

TEMPERATURE RESISTANCE: 80 ° C

OVERLAPPING TIMES

min.: after 24 hours hours

ACQUAVER FERROMICACE



- Smalto acrilico idrodiluibile
- Inodore
- Ottima distensione
- Elevato potere coprente
- Water-based acrylic enamel
- Odorless
- Excellent relaxation
- High covering power

IT

FERROMICACE IDRODILUIBILE PER ESTERNI E INTERNI

Smalto anticorrosivo a base di resina acrilica in dispersione acquosa e ossidi di ferromicaceo. Ottimo potere coprente conferisce ai manufatti trattati un gradevole effetto a ferro battuto.

DILUIZIONE: fino al 10% con acqua

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo, airless

ASPETTO DEL FILM: opaco

GLOSS: 10

PESO SPECIFICO: 1.35 KG/L

SPESSORE FILM SECCO: 100 micron

RESA TEORICA: 4/5 mq /L a due mani

ESSICCAZIONE A 25°C

fuori polvere : 20 - 30 minuti

fuori tatto : 4 - 5 ore

profondità : 20 - 24 ore

polimerizzato : oltre 7 giorni

RESISTENZA ALLA TEMPERATURA: 80 °C

TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE:

min.: dopo 24 ore

EN

WATER-BASED FERROMICACE FOR OUTDOORS AND INTERIORS

Anticorrosive enamel based on acrylic resin in aqueous dispersion and ferromicaceous oxides. Excellent covering power gives the treated products a pleasant appearance wrought iron effect.

DILUTION: up to 10% water

APPLICATION: brush, roller, spray, airless

ASPECT OF THE FILM: matt

GLOSS: 10

SPECIFIC WEIGHT: 1.35 KG / L

THICK FILM THICKNESS: 100 microns

THEORETICAL RETURN: 4/5 sqm / L two-handed

DRYING AT 25 ° C

off powder: 20 to 30 minutes

out of touch: 4 - 5 hours

depth: 20 to 24 hours

cured: over 7 days

TEMPERATURE RESISTANCE: 80 ° C

OVERLAPPING TIMES

min.: after 24 hours hours

FERROMICACE

**ACQUAVER
FERROMICACE**

**TINTE PRONTE
READY COLORS**



GRIGIO ARGENTO



GRIGIO GHISA



GRIGIO GRAFITE



GRIGIO ARDESIA




RUGGINE




BRUNO




CARTA DA ZUCCHERO



TURCHESE



VERDE BOSCO



VERDE

FERROMICACE

**ACQUAVER
FERROMICACE**

**A TINTOMETRO
TINTOMETRIC SYSTEM**



PORPORA



TERRA



RAME



FANGO




ROSA ANTICO



SENAPE



BLU OCEANO



PETROLIO



BLU CIELO



VERDE MUSCHIO




MARRONE CALDO



OTTONE



VERDE FOGLIA



GRIGIO OMBRA



ARGILLA



VERDE CANAPA



TERRA DI SIENA



ORO ANTICO



MARRONE MEDIO



MARRONE SCURO

FERROMICACE

IT

PREPARAZIONE DEI FONDI

SU LEGNO NUOVO

Applicare una mano di VELLUTINA e carteggiare. Quindi applicare FERROMICACE.

SU LEGNO GIÀ VERNICIATO

Assicurarsi che le vecchie vernici siano ben ancorate, in caso contrario eliminarle, quindi stuccare e carteggiare. Poi applicare FERROMICACE.

SU FERRO NUOVO

Applicare una mano di GIOLLIFERRO, GIOLLIFERRO OLEOFENOLICA o UNDERVELOX. Quindi applicare FERROMICACE.

SU FERRO GIÀ VERNICIATO

Assicurarsi che le vecchie vernici siano ben ancorate, in caso contrario rimuoverle. Poi applicare FERROMICACE.

SU LEGHE LEGGERE, LAMIERA ZINCATA, RAME E PVC NUOVI

Applicare una mano di GIOLLI UNIVERSAL PRIMER o FONDO EPOSSIDICO. Quindi applicare FERROMICACE.

SU LEGHE LEGGERE, LAMIERA ZINCATA, RAME E PVC GIÀ VERNICIATI
Assicurarsi che le vecchie vernici siano ben ancorate, in caso contrario eliminarle. Poi applicare FERROMICACE.

SU FIBROCEMENTO NUOVO

Applicare FERROMICACE.

SU FIBROCEMENTO GIÀ VERNICIATO

Assicurarsi che le vecchie vernici siano ben ancorate, in caso contrario eliminarle. Su supporti sfarinanti applicare una mano di fissativo ISOPLAST. Poi applicare FERROMICACE.

EN

INSTRUCTIONS FOR FUND PREPARATIONS

• NEW WOOD

Apply a coat of VELLUTINA and sand. Apply FERROMICACE.

PAINTED WOOD

Make sure that the old paints are well anchored, or remove them; fill and sand; apply FERROMICACE.

BRAND NEW IRON

Apply a coat of GIOLLIFERRO, GIOLLIFERRO OLEOFENOLICA or UNDERVELOX. Apply FERROMICACE.

PAINTED IRON

Make sure that the old paint is well anchored, if not remove it. Apply FERROMICACE.

NEW LIGHT ALLOYS, ZINC-PLATED SHEET, COPPER AND PVC

Apply a coat of GIOLLI UNIVERSAL PRIMER or EPOXY FUND. Apply FERROMICACE.

PAINTED LIGHT ALLOYS, ZINC-PLATED SHEET, COPPER AND PVC

Make sure that the old paints are well anchored, or remove them. Apply FERROMICACE.

NEW FIBROCEMENTO

Apply FERROMICACE.

PAINTED FIBROCEMENTO

Make sure that the old paints are well anchored, or remove them. Prepare the support with a coat of ISOPLAST fixative. Apply FERROMICACE.

ACQUAVER FERROMICACE

IT

PREPARAZIONE DEI FONDI

SU LEGNO NUOVO

Applicare una mano di ACQUAVER FONDO OPACO PER LEGNO e carteggiare. Quindi applicare ACQUAVER FERROMICACE.

SU LEGNO GIÀ VERNICIATO

Assicurarsi che le vecchie vernici siano ben ancorate, in caso contrario eliminarle, quindi stuccare e carteggiare. Poi applicare ACQUAVER FERROMICACE.

SU FERRO NUOVO

Applicare una mano di ACQUAVER ANTIRUGGINE. Quindi applicare ACQUAVER FERROMICACE.

SU FERRO GIÀ VERNICIATO

Assicurarsi che le vecchie vernici siano ben ancorate, in caso contrario rimuoverle. Poi applicare ACQUAVER FERROMICACE.

SU LEGHE LEGGERE, LAMIERA ZINCATA, RAME E PVC NUOVI

Applicare una mano di GIOLLI UNIVERSAL PRIMER o FONDO EPOSSIDICO. Quindi applicare ACQUAVER FERROMICACE.

SU LEGHE LEGGERE, LAMIERA ZINCATA, RAME E PVC GIÀ VERNICIATI

Assicurarsi che le vecchie vernici siano ben ancorate, in caso contrario eliminarle. Poi applicare ACQUAVER FERROMICACE.

SU FIBROCEMENTO NUOVO

Applicare una mano di OUTFIX quindi ACQUAVER FERROMICACE.

SU FIBROCEMENTO GIÀ VERNICIATO

Assicurarsi che le vecchie vernici siano ben ancorate, in caso contrario eliminarle. Su supporti sfarinanti applicare una mano di fissativo OUTFIX. Poi applicare ACQUAVER FERROMICACE.

EN

INSTRUCTIONS FOR FUND PREPARATIONS

• NEW WOOD

Apply a coat of ACQUAVER FONDO OPACO PER LEGNO and sand. Apply ACQUAVER FERROMICACE.

PAINTED WOOD

Make sure that the old paints are well anchored, or remove them; fill and sand; apply ACQUAVER FERROMICACE.

BRAND NEW IRON

Apply a coat of ACQUAVER ANTIRUGGINE. Apply ACQUAVER FERROMICACE.

PAINTED IRON

Make sure that the old paint is well anchored, if not remove it. Apply ACQUAVER FERROMICACE.

NEW LIGHT ALLOYS, ZINC-PLATED SHEET, COPPER AND PVC

Apply a coat of GIOLLI UNIVERSAL PRIMER or EPOXY FUND. Apply ACQUAVER FERROMICACE.

PAINTED LIGHT ALLOYS, ZINC-PLATED SHEET, COPPER AND PVC

Make sure that the old paints are well anchored, or remove them. Apply ACQUAVER FERROMICACE.

NEW FIBROCEMENTO

Apply OUTFIX and then ACQUAVER FERROMICACE.

PAINTED FIBROCEMENTO

Make sure that the old paints are well anchored, or remove them. Prepare the support with a coat of OUTFIX fixative. Apply ACQUAVER FERROMICACE..



GIOLLI SRL INDUSTRIA COLORI
Via Enzo Ferrari, sn
61036 Colli al Metauro (PU) - ITALY
Tel. +39 0721 899 935
Fax +39 0721 876 065
www.colorificiogiolli.it
E-mail: info@colorificiogiolli.it
pec: giollisrl@securposta.net

